

## 25A COLA PARA MOSAICOS

Data: 28/11/07

Pág. 1 de 2

### Dados técnicos:

Base	Acrílico (Estireno)
Consistência	Pasta estável
Sistema de secagem	Cura física
Tempo de Abertura (*)	Max. 20 min.
Tempo de secagem	Aprox. 24 HORAS
Poder de colagem (DIN 18156)	Aprox. 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Gravidade Específica (DIN 53479)	Aprox. 1,75 g/cm <sup>3</sup>
Intervalo de temperaturas	De -20°C a +70°C
Conteúdo de sólidos	Approx. 82%
Consumo	1000 – 1500 g/m <sup>2</sup> ;
Tempo de cura (*)	Força de colagem final depois 24-48 horas

\*Este valor pode variar segundo factores como a temperatura, a humidade e a natureza das superfícies.

### Descrição:

A cola para mosaicos soalho 25A, é uma cola pastosa, pronta a ser utilizada para a colagem de mosaicos para pavimento.

### Características:

- Pasta pronta a ser utilizada
- Elevada força de colagem final
- Pode ser misturado com cimento
- Não inflama

### Utilizações:

- Adequada para a colagem de mosaicos para pavimentos, excepto solos radiantes, para a fixação de tijoleira e colocação de pavimentos ladrilhado em mosaicos sobre suportes porosos, tais como, pedra, betão, rodapés e madeira. Ideal para a colocação de pavimentos cerâmicos sobre chapa de betão.

### Superfícies:

**Tipo:** Substratos porosos tais como pedra, betão, gesso, contraplacado, madeira etc. Pelo menos uma das superfícies deve ser porosa senão o tempo de cura torna-se mais lento.

**Estado da superfície:** seca, limpa de pó, de gordura e de outras partículas que impeçam a boa aderência.

**Tratamento prévio:** recomenda-se um primário em caso de superfícies muito absorventes.

### Aconselha-se um teste preliminar de compatibilidade.

### Aplicação:

**Modo de aplicação:** Aplicar com uma espátula dentada (min. 3 – 8 mm, dependendo da dimensão dos mosaicos) sobre a superfície a colar. A colagem terá de ser feita no espaço de 10 minutos. Assentar os mosaicos na cola, deslizando-os e pressionar bem.

**Temperatura de aplicação:** entre +5°C até +35°C.

**Limpeza:** A cola para mosaicos 25A não curada pode ser removida das ferramentas e restantes materiais com água. A cola já curada só pode ser removida mecanicamente.

**Reparação:** Com o mesmo material

### Apresentação:

**Cor:** cinzento

**Embalagem:** 5kg, 15kg

### Observações:

- As juntas podem ser rebocadas após 24 horas
- Em zonas muito húmidas, a cura da cola pode levar alguns dias
- Ter a certeza que a cola aderiu bem antes de rebocar as juntas
- Não utilizar em zonas onde a imersão de água é contínua



---

## 25A COLA PARA MOSAICOS

---

Data: 28/11/07

Pág. 2 de 2

**Conservação:**

18 meses na embalagem original fechada, conservada em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C. Não expor a frio intenso.

**Conselhos de segurança:**

Respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho. Utilizar luvas protectoras. Consultar a etiqueta da embalagem para mais informações.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Visto que ignoramos o projecto, o estado da superfície e as circunstâncias de sua aplicação, não se aceita nenhuma responsabilidade com base nesta publicação. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.