

Soudafoam Manual 1K

Revisão: 19-05-2021

Página 1 De 2

Especificações

| | |
|--|---|
| Base | Poliuretano |
| Consistência | Espuma estável, tixotrópica |
| Sistema de cura | Cura por humidade |
| Formação de pele (EN 17333-3) | 10 min |
| Tempo de secagem (EN 17333-3) | 35 min |
| Densidade de Espuma (EN 17333-1) | Ca. 29 kg/m ³ |
| Isolamento sonoro (EN ISO 717-1) | 58 dB |
| Condutividade térmica (λ) (EN 12667) | 0,035 W/m.K |
| Rendimento por caixa (EN 17333-1) | 300 ml originam cerca de 10 l de espuma 500 ml originam cerca de 17 l de espuma 750 ml origina 26 l de espuma |
| Joint Yield (EN 17333-1) | 300 ml origina 8 m de espuma 500 ml origina 13 m de espuma 750 mL origina 19 m de espuma |
| Encolhimento após a cura (EN 17333-2) | < 1 % |
| Expansão após a cura (EN 17333-2) | Não |
| Expansão durante a cura (EN 17333-2) | Ca. 167 % |
| Percentagem de células fechadas (ISO4590) | Ca. 7 % |
| Força de compressão (EN 17333-4) | Ca. 22 kPa |
| Resistência ao corte (EN 17333-4) | Ca. 39 kPa |
| Força de tensão (EN 17333-4) | Ca. 80 kPa |
| Alongamento a Fmax (EN 17333-4) | Ca. 16,7 % |
| Resistência à temperatura** | -40 °C até +90 °C (curada) |

** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

Soudafoam Manual 1K é uma espuma PU mono componente, pronta a usar, que contém propulsores livre de CFC e HCFC não nocivos para a camada de ozono.

Propriedades

- Excelente estabilidade (sem encolhimento, nem pós-expansão)
- Elevada capacidade de enchimento
- Boa adesão em todas as superfícies (exceto PE, PP e PTFE).
- Elevado valor de isolamento, térmico e acústico
- Muito boas propriedades de colagem.
- Não resistente aos raios UV
- Sem fréon (não prejudica a camada de ozono, nem promove o efeito de estufa)

Aplicações

- Enchimento de cavidades.

- Selagem de todas as aberturas em construções do telhado.
- Instalação de uma barreira acústica.
- Melhora o isolamento térmico em sistemas de arrefecimento.
- Todas as aplicações de espuma em juntas estáticas.

Embalagem

Cor: champagne

Embalagem: Aerossol de 500 ml e 750 ml (líquido)

Prazo de validade

18 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco (Entre 5 e 25 °C), Recomenda-se o armazenamento na vertical.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Soudafoam Manual 1K

Revisão: 19-05-2021

Página 2 De 2

Método de aplicação

Agite a lata de aerossol durante, pelo menos, 20 segundos. Coloque a cânula na válvula. Humedeça as superfícies com um pulverizador de água antes da aplicação. Retire pressão da cânula para parar. Preencha os buracos e cavidades a 1/3, uma vez que, a espuma irá expandir. Agite a lata regularmente durante a aplicação. Se tiver que trabalhar em camadas, repita o humedecimento após cada camada. A espuma fresca pode ser removida com o Limpador de Espuma PU da Soudal ou com acetona. Antes de usar o Limpador, teste se as superfícies são afetadas. Os plásticos e as camadas de laca ou tinta, em particular, podem ser sensíveis a isso. A espuma curada apenas pode ser removida mecanicamente ou com PU Remover da Soudal.

Temperatura da embalagem: +5 °C a 30 °C.
Temperatura ambiente: +5°C a 35°C.
Temperatura do substrato: +5°C a 35°C

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Use sempre óculos e luvas. Remova mecanicamente a espuma curada. Nunca queime. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação. Ao vaporizar (por exemplo, com um compressor), são necessárias medidas de segurança adicionais. Usar apenas em zonas bem ventiladas.

Observações

- Humedeça as superfícies com um pulverizador de água antes da aplicação. Preencha os buracos e cavidades a 65 %, uma vez que, a espuma irá expandir. Se tiver que trabalhar em camadas, repita o humedecimento após cada camada. Para superfícies não comuns, recomendamos um teste de aderência. Agite regularmente a lata durante a aplicação.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.