Adesivo para Fibra de Vidro

Especificações

Base	Dispersão sintética
Consistência	Pasta tixotrópica
Sistema de cura	Secagem física
Densidade	Ca. 1,10 g/ml
Resistência à temperatura**	-20°C a +80°C (curado)
Tempo de abertura	Ca. 20 min.
Temperatura de aplicação	5 °C → 30 °C
Tempo de secagem (23°C e 50% H.R.)	Ca. 12 uur
Consumo (*)	130-250 g/m²

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto
Adesivo para Fibra de Vidro é uma pasta adesiva de dispersão pronta a usar, para a colagem interior de fibra de vidro sobre superfícies porosas.

Propriedades
- Aplicação direta sobre um dos substratos
- Fácil manuseamento
- Qualidade profissional
- Transparente depois de seco
- Pode ser pintado após a cura
- Resistente à água

Aplicações
- Colagem interior de coberturas de parede em fibra de vidro sobre superfícies porosas.

Embalagem
Cor: branco
Embalagem: pote plástico de 1 kg, balde de 5 kg, balde de 15 kg

Prazo de validade
Pelo menos 12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco, com temperaturas entre +5 °C e +25 °C.

Substratos
Substratos: Superfícies porosas, como pedra, betão, gesso, madeira.
Natureza: poroso, liso, limpo, seco, sem pó, nem gordura
Preparação da superfície: com substratos altamente absorventes, prepare a superfície com cola diluída (Adesivo para Fibra de Vidro + 20% água).
Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação
Método de aplicação: Aplique o adesivo ao substrato utilizando um rolo de pele de cordeiro, uma espátula dentada ou um pincel. Aplique a cobertura de parede sobre o adesivo fresco e alise-o com o auxílio de uma espátula ou de um pano. Depois, pressione cuidadosamente com a espátula e alise.
Limpeza: Antes da cura, Adesivo para Fibra de Vidro pode ser removido com água das ferramentas e dos substratos. Uma vez curado, Adesivo para Fibra de Vidro apenas pode ser removido mecanicamente.
Reparação: Com o mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança
Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Observações
- Após um mínimo de 48 horas, a fibra de vidro pode ser pintada.
- Não dilua o adesivo.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Soudal Produtos Químicos, Lda Estrada Terras da Lagoa PT- 2635-060 Rio de Mouro
Tel: +351-219.244.803 Fax: +351-219.244.805 www.soudal.com